

МАРКА

NJORD

ПРОДУКТ

Імпрегнат для деревини

- Стійкий до погодних умов
- Кольори, натхненні Скандинавією
- Без розчинників
- BioProtect X
- 9 років захисту*



ОБ'ЄМ

0,75л 2,5л 5л

ВЛАСТИВОСТІ

Njord Імпрегнат для деревини — це засіб із екстремальною стійкістю, призначений для захисно-декоративного фарбування дерев'яних поверхонь як ззовні (наприклад, фасади, навіси, альтанки, паркани), так і всередині приміщень (наприклад, меблі, вагонка). Продукт НЕ призначений для плоских поверхонь, таких як підлоги, тераси, дахи (гонти). Імпрегнат створює дуже міцне й еластичне покриття, стійке до погодних умов, плісняви та вологи. Має гідрофобні властивості. Характеризується хорошим покриттям, підкреслюючи малюнок волокон деревини та надаючи їм сатинове покриття.

СПОСІБ

ЗАСТОСУВАННЯ

навколишнього середовища та основи 10°C - 30°C. Перед використанням продукт слід ретельно перемішати. Наносити тонким шаром уздовж волокон деревини. Через 10-15 хвилин можна обережно протерти поверхню сухим пензлем, щоб розподілити пігменти. Слід уникати утворення потьоків. Рекомендується фарбувати двічі, а для світлих кольорів може знадобитися нанесення третього шару. Нанесення більшої кількості шарів збільшує блиск, але зменшує прозорість. Кінцевий колір пофарбованої поверхні залежить, зокрема, від породи та якості деревини, її поглинальної здатності, а також кількості та товщини нанесених шарів. Поради: Для досягнення кращого декоративного ефекту рекомендується міжшарове шліфування за допомогою дрібнозернистого наждачного паперу. Утворений пил необхідно обов'язково видалити.

Для твердої деревини (наприклад, дуб, ясень) перший шар продукту слід розбавити на 10% водою, а другий наносити нерозбавленим. Ми не рекомендуємо використовувати цей продукт для фарбування екзотичної деревини.

Щоб уникнути різниці у відтінках, рекомендується для фарбування всієї поверхні використовувати продукт з тим самим номером партії виробництва або змішаний із декількох упакувань із різними номерами партій.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ	Деревина повинна бути здоровою, сухою (максимальна вологість 15%). Поверхня має бути чистою, знежиреною та зашліфованою. Недоліки слід заповнити відповідною шпаклівкою. Якщо деревина не була раніше оброблена імпрегнатом, її необхідно попередньо просочити безбарвним біоцидним препаратом. Крім того, потрібно застосувати ґрунтовку у випадку: м'якої деревини, яка містить значну кількість смоли, відразу після видалення її надлишку та знежирення бензином; світлих кольорів, які наносяться на тверду деревину (типу дуб, ясен), щоб уникнути зміни відтінку покриття.		
ЗБЕРІГАННЯ	Продукт слід зберігати при температурі 5–30°C у сухому місці, в герметично закритій оригінальній упаковці. Не піддавати впливу прямих сонячних променів. Термін придатності вказаний на упаковці.		
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	Містить реакційну масу 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону (3:1), 3-йодо-2-пропінілбутилкарбамат, 1,2-бензоізотіазол-3 (2Н)-он. Може викликати алергічну реакцію. Увага! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні респіраторні краплі. Не вдихати аерозоль або туман. Продукт слід зберігати в місці, недоступному для дітей. Детальна інформація міститься в паспорті безпеки продукту		
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Склад продукту	Акрилова дисперсія, пігмент	Інструменти	пензель
колір	Згідно із зразком (14 кольорів)	Час висихання на дотик	2 год
Запах	Легкий, специфічний	Повний час висихання	24 год
Густина	1,0±0,1 г/см ³	Миття інструменту	Вода з детергентом
Зовнішній вигляд покриття	сатиновий	Витрати при Першому нанесенні	до 16 м ² /л (в залежності від виду основи)
Кількість шарів	2	Обмеження ЛОС	Макс. 130г/л (кат. А/е/FW) 130г/л
Наступне нанесення через	4 год		
ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ	Уся інформація та дані, наведені у цій карті, надані сумлінно та відповідно до знань, наявних у наших лабораторіях. Вони повинні бути розцінені як орієнтовні позначення без гарантій, якщо продукт знаходиться поза нашим контролем. Технічна інформація не є свідченням якості		



ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
ТЕХНІЧНА КАРТА

Дата оновлення: 22.01.2024

продукту або офертою. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання інформації, представленої у цій карті, а також за наслідки, що з цього виникають. У разі сумнівів завжди слід провести випробування. Виробник залишає за собою право змінювати зазначені дані без повідомлення клієнта.

* до 9 років захисту залежно від умов експлуатації та нанесення. Захист стосується довговічності нанесеного захисного покриття (відсутність лущення). Умовою правильного захисту є застосування продукту відповідно до рекомендацій, зазначених на упаковці та в технічній карті, а також у відповідних умовах.