

MARKA	NJORD
NAZWA PRODUKTU	XYLORIT PROTECTOR TIP IMPREGNAT DO DREWNA BUDOWLANEGO
POJEMNOŚĆ/ WAGA	0,75 L / 2,5 L

CECHY PRODUKTU	• Gotowy do użycia • Zabezpiecza przed grzybami i sinizną • Zabezpiecza przed owadami • Głęboka penetracja • Do stosowania powszechnego i profesjonalnego • II i III klasa użytkowania drewna
-----------------------	---



KOLOR	Bezbarwny
--------------	-----------

ZASTOSOWANIE PRODUKTU	• drewno konstrukcyjne (bez kontaktu z glebą) • fasady • stolarka okienna i drzwiowa • barierki balkonowe
----------------------------------	---

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU	Xylorit to gotowy do użycia, niewymywalny impregnat przeznaczony do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego, montowanego w przestrzeniach otwartych, narażonego na działanie warunków atmosferycznych przed działaniem grzybów podstawczaków powodujących rozkład drewna, grzybów powodujących siniznę i owadów – technicznych szkodników drewna.
---------------------------------	--

Xylorit idealnie sprawdzi się do zabezpieczenia domów drewnianych, altan, drewnutni, elewacji, podbitek dachowych oraz innych elementów drewnianych w klasie użytkowania 3.

WAŻNE INFORMACJE O PRODUKCIE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE JEGO STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Wilgotność drewna przed zabezpieczeniem nie powinna być wyższa niż 25%. Drewno musi być dobrze oczyszczone, suche, wygładzone, odtłuszczone bez pozostałości poprzednich powłok. Powierzchnie zainfekowane powinny zostać oczyszczone do surowego drewna lub wymienione na nowe.
----------------------------------	--

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	Preparat gotowy do użycia. Impregnat na bazie wody do drewna znajdującego się na wolnym powietrzu, które nie ma bezpośredniego kontaktu z glebą lub wodą (itd. fasady, okna – części zewnętrzne i wewnętrzne, drzwi – części zewnętrzne i wewnętrzne, barierki balkonowe itd.), do ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem grzybów powodujących siniznę oraz grzybami i owadami niszczącymi drewno. Przed użyciem wymieszać.
-----------------------------------	--



WARUNKI I SPOSÓB APLIKACJI

Nanieść na drewno poprzez kilkukrotne malowanie pędzlem, wałkiem (2-3 krotne), zanurzenie drewna w przygotowanym roztworze lub natryskowo. Roztwór roboczy pozostawiony w zbiorniku impregnacyjnym wymieszać ok 5 min. przed każdym, kolejnym użyciem. Nie stosować w pomieszczeniach. Nie nadaje się do drewna, które jest w stałym kontakcie z ziemią i/lub wodą. Mycie narzędzi: natychmiast po użyciu, ciepłą wodą. Czas schnięcia: ok. 4-6 godzin (w temperaturze ok. 20°C, wilgotność względna 65%), w niskiej temperaturze i przy dużej wilgotności czas schnięcia będzie dłuższy.

ZUŻYCIE: 120ml/m² drewna

Metoda impregnacji: zanurzeniowo lub przepływowo w specjalnych urządzeniach, natryskowo w zamkniętych komorach – odbiorca profesjonalny/przemysłowy.

Metoda impregnacji: pędzel, wałek – odbiorca powszechny/profesjonalny.

PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT, ODPADY

Preparat przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Przechowywać w wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz, w temperaturze nie niższej niż +5°C. Unikać zanieczyszczenia gleby i wody. Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych, ścieków i gleby. Resztki produktu wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Odpadowy produkt i brudne opakowanie przekazać uprawnionym służbom- do punktu utylizacji niebezpiecznych odpadów. Opróżnione i wypłukane opakowania po produkcie oraz odpady opakowaniowe traktować jako odpady komunalne, które podlegają selektywnej zbiórce, przeznaczyć do odzysku. Materiał opakowania – puszka z blachy stalowej.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny. Produkt niepalny. Przed użyciem, należy zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS). Chronić przed dziećmi.

DANE TECHNICZNE

SKŁAD CHEMICZNY	Substancje czynne: IPBC 0,90g/100g; Tebukonazol 0,25g/100g; Polimer betaina 0,05g/100g; Permetryna 0,10g/100g.	LIMIT LZO	(kat A/f/FW) 130g/l. Produkt zawiera <50 g/l
POSTAĆ	Ciecz bezbarwna	WYDAJNOŚĆ	120 ml/m ² drewna 8 m ² /l
ZAPACH	Łagodny, specyficzny	GĘSTOŚĆ	1 g/cm ³
pH	8,2±0,2	CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Ciepła woda zaraz po użyciu
METODY/ NARZĘDZIA APLIKACJI	Pędzel, wałek, natrysk, impregnacja zanurzeniowa / przepływowa	ROZPUSZCZALNOŚĆ	Dobrze rozpuszcza się w wodzie
IŁOŚĆ WARSTW	2-3	AGRESYWNOŚĆ KOROZYJNA WOBEC STALI	Mała, rosnąca
CZAS SCHNIĘCIA	Ok. 4-6h (w temp. ok 20oC, wilgotność względna 65%)	DATA WAŻNOŚCI PRODUKTU	Podana na opakowaniu



NJORD

IMPREGNACJA DREWNA

XYLORIT IMPREGNAT DO DREWNA
BUDOWLANEGO

KARTA TECHNICZNA

DATA AKTUALIZACJI: 27.05.2025

INFORMACJE

Xylorit Protector TIP Impregnat do drewna budowlanego

PRAWNE

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 9586/23

ITB-KOT-2024/2617 wydanie 1 PROTECTOR TIP. KDWU nr 14/2024.

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.

DYSTRYBUTOR

Unicell International Sp. z o.o.

ul. Suprańska 25, 16-010 Wasilków

Tel: 48 85 733 66 41; +48 502 502 114,

unicell@unicell.com.pl <https://njordprotect.pl/>

